

SINTOMATÉRIAUX

- RÉPARATION DE TROUS SUR GOUTTIÈRES, VOLETS, PORTES, ARMOIRES, BAIGNOIRES ET MOBILIER...
- CRÉATION DE BASSINS D'AGRÉMENTS, RÉPARATION DE STRATIFIÉS SUR CARAVANES, BATEAUX, PLANCHES À VOILE...
- IMPERMÉABILISE TOUS TYPES D'ACCESSOIRES DE JARDINAGE : VASES, SEAUX, JARDINIÈRES, BASSINES GALVANISÉES.
- CRÉATION DE MOULES DE TOUS TYPES (VÉLO, MODÉLISME, CARÉNAGE).

SINTOMATÉRIAUX

KIT DE RÉPARATION MÉTAUX, PLASTIQUES*, COMPOSITES

RÉSINE POLYESTER + TISSU



KIT DE RÉPARATION MÉTAUX, PLASTIQUES*, COMPOSITES

RÉSINE POLYESTER + TISSU

CARACTÉRISTIQUES

- Le tissu combiné à la résine polyester rebouche les surfaces trouées et fendues sur tous matériaux y compris les plastiques (* hors polystyrène, polypropylène & polyéthylène).
- S'utilise également dans le milieu de la création pour la réalisation de moules en stratifié.
- Permet de réaliser de la stratification (superposition de résine + tissu) pour la réparation de coques de bateaux, planches à voile, caravanes...

PRÉCAUTIONS

- Haute résistance mécanique.
 - Intérieur/Extérieur.
 - Peut se recouvrir d'une mince couche de mastic ou de gel coat en finition.
 - Mode d'emploi à l'intérieur.
- Ce kit contient :**
- 1 bidon de 500 ml de résine polyester
 - 1/2m² de fibre de verre tissée 270g/m²
 - 1 durcisseur
 - 1 récipient de mélange

MASTIC : Contient du VINYL, TOLUÈNE. **ATTENTION.** Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, les flammes nues et de toute manipulation. Laisser sécher dans l'environnement de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les vêtements contaminés, Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS D'INHALATION : Rincer la peau à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Recueillir le produit répandu.

Éliminer dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Réglementation nationale en vigueur.

DURCISSEUR : Contient du peroxyde de dibenzoyl. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection / des vêtements de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'irruption cutanée : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.



SERVICE CONSOMMATEURS : SINTO - 13676 Aubagne Cedex
0 800 09 2000 * Service & appel gratuits
EE3316 R6f.139550 b



CONSIGNE POLYANT VABER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESETRFR
PENSEZ AU TRIER
SACRET PLASTIQUE
ETUI
CARTON
A RECycler

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentes sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+ A B C

KIT DE REPARATION METAUX, PLASTIQUES*, COMPOSITES

RÉSINE POLYESTER + TISSU

PIÈCES PERÇÉES - FORTES DÉCHIRURES

PANSEMENT DEFINITIF
EXTRA SOLIDE

MODE D'EMPLOI POUR RÉPARER UNE SURFACE TROUÉE

- 1 - Nettoyer le support, poncer, dépolir et dégraisser avec un solvant type acétone.
- 2 - Découper un morceau de tissu de manière à recouvrir au moins 5cm de plus que la partie à réparer. Effiloquer le tissu sur les bords.
- 3 - Mélanger dans la cuvette 50 ml de résine pour 1 noisette de durcisseur.
- 4 - Appliquer 1 couche directement sur le support pour imbibier le matériau.
- 5 - Poser le tissu et appliquer une nouvelle couche de résine en tapotant afin d'imbiber le tissu jusqu'à ce qu'il soit transparent. Répéter l'opération selon la résistance souhaitée.
- 6 - Enlever les bulles d'air à l'aide d'une ralette et laisser sécher 60 min.
- 6 - Poncer avec un abrasif à gros grain pour égaliser.



Avec Sinto j'ai réparé...
...une armoire métallique rouillée et trouée



- 1 Je prépare le support. Je ponce les parties rouillées à l'aide de papier de verre grain n°80. Si la surface à réparer est importante, j'utilise une ponceuse.
 - 2 Dans le récipient plastique, je mélange 50ml de résine pour une noisette de durcisseur. Je l'applique le mélange directement sur le support à l'aide d'un pinceau et ce sur toute la surface qui a été préalablement nettoyée. Je pose le tissu sur la partie « résine » et j'apporte avec le pinceau chargé de résine, le tissu doit être bien imprégné de résine jusqu'à ce qu'il devienne transparent.
 - 3 J'égalise la surface. J'utilise un mastic Sinteror si l'épaisseur a besoin d'être plus importante. Pour le mélange des composants, je me réfère aux indications mentionnées sur l'emballage du produit.
 - 4 Je renouvelle si nécessaire. J'applique en fines couches et sur plusieurs fois si nécessaire jusqu'à obtenir d'une surface bien lisse. Je laisse sécher et ponce entre chaque application.



- 2 Je bouche le trou avec le tissu de réparation. Je découpe un morceau de tissu de manière à recouvrir au moins 5cm de plus que la surface à réparer, j'effiloche les bords du tissu.
- En séparant, la réparation chauffe. La réparation est maintenant totalement hermétique. Dans le cas d'une réparation importante de perforation sur métal, Sinto vous conseille les étapes supplémentaires suivantes:
- Je mets en peinture avec un aérosol de la gamme Sintopeinture.
- gamme Sinto ou le Gel Coat Sintoamine pour protéger de la rouille (suivre le mode d'emploi indiqué sur l'emballage). Enfin,
- support.
- Ne oubliez surtout pas cette étape de graisage à l'aide d'acétone, sinon la résine n'adhèrera pas au support.